


Estrichfasern · Stahlfasern Estriche · DE 30/0,80 N · EU2300

www.aks-schulz.de · 07.05.2026

www.aks-schulz.de/eurofil-EU2300-DE3008.html

⊙ DE 30 / 0,80 N



DE 30 / 0,80 N

Artikel-Nr.	EU2300
Erscheinungsbild	
Faserlänge	30 mm (± 10 %)
Faserdurchmesser	0,8 mm (± 10 %)
Faserquerschnitt	rund, mit beidseitigen Endhaken
Anmutung	Stahldraht blank bzw. rötlich blank
Faseranzahl/kg	ca. 8.700 Stück
Technische Daten	
Oberflächenbeschaffenheit	blanker bzw. rötlich blanker Stahldraht
Zugfestigkeit	1.200 N/mm ² (± 15 %)
Liefergrößen	
Verpackung	50 Säcke à 20 kg
Gewicht	1.000 kg/Palette

⊙ Kurzbeschreibung

- lose, blanke oder rötlich blanke Stahldrahtfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau (gem. DIN 18560 Teil II: Rissbreitenbeschränkung/Verhinderung von eventuell auftretenden Höhenversätzen der Risskanten)
- empfohlene Dosiermenge für Zementestrichen im Wohnungsbau: 20-25 kg/m³

⊙ Vorteile

Preiswerte Stahldrahtfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Estrichmörtel

⊙ Anwendung/Einsatzgebiete

Zugabe von 20-25 kg/m³ zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau