Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Estrichfasern · Stahlfasern Estriche · KE 20 1.7 · EU2600

www.aks-schulz.de · 03.11.2026
www.aks-schulz.de/eurofil-EU2600-ke2017.html

KE 20 / 1.7



Artikel-Nr.	**EU2600**
Erscheinungsbild	
Faserlänge	20 mm (± 10 %)
Faserbreite	1,70 mm (± 10 %)
Faserdicke	0,50 mm (± 10 %) mit beidseitigen Endhaken
Anmutung	Kaltband blank
Faseranzahl/kg	ca. 6.600 Stück
Technische Daten	
Oberflächenbeschaffenheit	blankes Kaltband
Zugfestigkeit	700 N/mm² (± 15 %)
Liefergrößen	
Verpackung	45 Säcke à 20 kg
Gewicht	900 kg/Palette

Kurzbeschreibung

- lose, blanke Kaltbandfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau (gem. DIN 18560 Teil II: Rissbreitenbeschränkung/Verhinderung von eventuell auftretenden Höhenversätzen der Risskanten
- empfohlene Dosiermenge für Zementestriche im Wohnungsbau: 20-25 kg/m³

Vorteile

Preiswerte Kaltbandfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Estrichmörtel

Anwendung/Einsatzgebiete

Zugabe von 20-25 kg/m³ zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau