

Estrichfasern · Stahlfasern Estriche · KE 20 1.7 · EU2600

www.aks-schulz.de · 04.02.2026

 www.aks-schulz.de/eurofil-EU2600-ke2017.html

⌚ KE 20 / 1.7



Artikel-Nr.	EU2600
Erscheinungsbild	
Faserlänge	20 mm ($\pm 10\%$)
Faserbreite	1,70 mm ($\pm 10\%$)
Faserdicke	0,50 mm ($\pm 10\%$) mit beidseitigen Endhaken
Anmutung	Kaltband blank
Faseranzahl/kg	ca. 6.600 Stück
Technische Daten	
Oberflächenbeschaffenheit	blankes Kaltband
Zugfestigkeit	700 N/mm ² ($\pm 15\%$)
Liefergrößen	
Verpackung	45 Säcke à 20 kg
Gewicht	900 kg/Palette

⌚ Kurzbeschreibung

- lose, blanke Kaltbandfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau (gem. DIN 18560 Teil II: Rissbreitenbeschränkung/Verhinderung von eventuell auftretenden Höhenversätzen der Risskanten
- empfohlene Dosiermenge für Zementestriche im Wohnungsbau: 20-25 kg/m³

⌚ Vorteile

Preiswerte Kaltbandfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögterer Beimischung) und Verteilung im Estrichmörtel

⌚ Anwendung/Einsatzgebiete

Zugabe von 20-25 kg/m³ zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau