

Estrichfasern · Stahlfasern Estriche · AKS-Eurofil® - KE 20 1.7 · EU2600

www.aks-schulz.de · 01.07.2022

www.aks-schulz.de/eurofil-EU2600-ke2017.html

☉ AKS - Eurofil® KE 20 / 1.7



AKS - EUROFIL® KE 20/1.7

Artikel-Nr.	EU2600
Faserzeugnis	
Erscheinungsbild	
Faserlänge	20 mm (± 10 %)
Faserbreite	1,70 mm (± 10 %)
Faserdicke	0,50 mm (± 10 %) mit beidseitigen Endhaken
Anmutung	Kaltband blank
Faseranzahl/kg	ca. 6.600 Stück
Technische Daten	
Oberflächenbeschaffenheit	blankes Kaltband
Zugfestigkeit	700 N/mm ² (± 15 %)
Liefergrößen	
Verpackung	45 Säcke à 20 kg
Gewicht	900 kg/Palette

☉ Kurzbeschreibung

- lose, blanke Kaltbandfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau (gem. DIN 18560 Teil II: Rissbreitenbeschränkung/Verhinderung von eventuell auftretenden Höhenversätzen der Risskanten
- empfohlene Dosiermenge für Zementestrichen im Wohnungsbau: 25 kg/m³

☉ Vorteile

Preiswerte Kaltbandfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Estrichmörtel

☉ Prüfberichte

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT Nr. Z-3.71-1804 vorhanden!

☉ Anwendung/Einsatzgebiete

Zugabe von 25 kg/m³ zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau